

SCHEMA TECNICA

Art. COVENTRY FINE

DATI GENERALI

DENOMINAZIONE DEL FILATO	COVENTRY FINE
TITOLO METRICO	34.000
TITOLO TEX	31
CAPI COMPONENTI	2
COMPOSIZIONE	94% Lino - 4% Seta
CODICI MECCANOGRAFICI	94% LI - 4% SE
TIPO DI FILATO	Lineare Classico
SISTEMA DI FILATURA	Pettinata cotoniera
TASSO DI RIPRESA CONVENZIONALE	11,96%
MEDIA TASSO DI RIPRESA APPLICATO	3,6% ÷ 3,8%

SPECIFICHE MATERIALI

TIPO DI FIBRA (1° componente)	Lino	
PIANTA DA CUI È RACCOLTA	Linum usitatissimum	
CLASSIFICAZIONE SCIENTIFICA	CLASSE	<i>Magnoliopsida</i>
	ORDINE	<i>Malgiphiales</i>
	FAMIGLIA	<i>Linacee</i>
	GENERE	<i>Linum</i>
	SPECIE	<i>Linum usitatissimum</i>

ORIGINE DELLA FIBRA	Europa	
TIPO:	Lungo Tiglio	
LUNGHEZZA MEDIA DELLA FIBRA	45 ÷ 55mm	
FINEZZA DELLA FIBRA	23 micron	
TIPO DI FIBRA (2° componente)	Seta	
ANIMALE DA CUI È RACCOLTA	Baco da Seta	
CLASSIFICAZIONE SCIENTIFICA	CLASSE	<i>Insecta</i>
	ORDINE	<i>Lepidoptera</i>
	FAMIGLIA	<i>Bombycidae</i>
	GENERE	<i>Bombyx</i>
	SPECIE	<i>B. mori</i>
ORIGINE DELLA FIBRA	Province di Jiangsu e Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese)	
TIPO:	Filamento continuo	
LUNGHEZZA MEDIA DELLA FIBRA	5A	

TIPOLOGIA TINTURA

COLORI MÉLANGE TINTI FILO: Tintura su matasse eseguita in vasche a braccia

MACCHINE CONSIGLIATE

MACCHINE RETTILINEE 1 filo finezza 18

MACCHINE COTTON 1 filo 30 Gauges

CONSIGLI DI LAVORAZIONE

Per la smacchiatura di filati ad alta percentuale di lino è molto importante che la lavorazione avvenga in un ambiente con temperatura e umidità controllata.

Quando nell'ambiente di lavoro temperatura e umidità non sono controllati si possono verificare un alto numero di rotture, fino a compromettere la riuscita della smacchiatura. In questi casi consigliamo l'installazione di un umidificatore industriale che porti l'umidità al giusto valore. In alternativa il filato può essere stoccato almeno

per 48 ore in una stanza chiusa con un umidificatore casalingo in funzione ed essere prelevato solo al momento della lavorazione.

Inoltre vi suggeriamo di seguire i seguenti consigli:

- Riparaffinare il filato a bassa velocità immediatamente prima della messa in macchina
- Evitare punti particolarmente difficoltosi, comunque sperimentare bene il prodotto prima di applicarlo per quantitativi consistenti.
- Non lavorare MAI rocche di filato riparaffinato o riroccato insieme a rocche originali.
- Verificare costantemente i teli durante la lavorazione e in caso di difetti evidenti sospenderla e telefonare segnalandoci il problema.

INFORMAZIONI COMMERCIALI RELATIVE AL FILATO COVENTRY FINE

PROPOSTA COLORI 16 colori indicativi della risoluzione colore

RIFERIMENTO CARTELLA COLORI "LINEN - LINEN SILK"

MINIMI DI PRODUZIONE 3,5 Kg. per colori uniti tinti a braccia

SUPPLEMENTI Per visionare i supplementi di ritorcitura, tintoria e spedizione che applicheremo per piccole produzioni fate riferimento al menù informazioni commerciali

CONFEZIONE STANDARD Coni di circa 0,500 Kg., ciascuno protetto da una pellicola di polietilene opaco a protezione dalla luce.

Per qualsiasi chiarimento o informazione potete contattare i nostri uffici commerciali via telefono digitando +39 0574 542043 a mezzo fax +39 0574 643947 o tramite posta elettronica info@naturalfantasy.it

NOTA LEGALE

Tutti i contenuti di questo sito web sono soggetti al diritto d'autore. La loro riproduzione, anche parziale, ai fini commerciali è consentita solo previo autorizzazione scritta da parte della Natural Fantasy® SpA. Quanto affermato su questo sito sui prodotti, sui test e sulle norme di legge ha intenti esemplificativi e concerne solo l'Italia. Ci riserviamo di modificare senza preavviso alcuno i prodotti, le loro caratteristiche e le loro specifiche. Pertanto le illustrazioni ed i testi di questo sito web contengono dettagli che potrebbero non corrispondere alla proposta in corso. Questo sito web è stato creato con la massima accuratezza possibile. Nonostante ciò non possiamo assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda la presenza di errori e l'esattezza delle informazioni contenute. Decliniamo qualsiasi responsabilità per danni causati direttamente o indirettamente dall'utilizzo di questo sito web.