

SCHEMA TECNICA
Art. GLASGOW MULTIPLY

DATI GENERALI

DENOMINAZIONE DEL FILATO:	GLASGOW MULTIPLY
TITOLO METRICO:	4.600
TITOLO TEX:	220
CAPI COMPONENTI:	12
COMPOSIZIONE:	70% Lino - 30% Viscosa
CODICI MECCANOGRAFICI:	70% LI - 30% VI
TIPO DI FILATO:	Lineare Classico
SISTEMA DI FILATURA:	Pettinata cotoniera
TASSO DI RIPRESA CONVENZIONALE:	12,3%
MEDIA TASSO DI RIPRESA APPLICATO:	3,6% \pm 3,8%

SPECIFICHE MATERIALI

TIPO DI FIBRA (1° componente):	Lino
PIANTA DA CUI E' RACCOLTA:	Linum usitatissimum

CLASIFICAZIONE SCIENTIFICA:	CLASSE:	<i>Magnoliopsida</i>
	ORDINE:	<i>Malgiphiales</i>
	FAMIGLIA:	<i>Linacee</i>
	GENERE:	<i>Linum</i>
	SPECIE:	<i>Linum usitatissimum</i>

ORIGINE DELLA FIBRA:	Europa
TIPO:	Lungo Tiglio
LUNGHEZZA MEDIA DELLA FIBRA:	45 \pm 55mm
FINEZZA DELLA FIBRA:	23 micron

TIPO DI FIBRA (2° comp):	Viscosa
ORIGINE DELLA FIBRA:	Nord Europa
LUNGHEZZA MEDIA DELLA FIBRA:	38/40 mm
FINEZZA MEDIA DELLA FIBRA:	1,5 den

TIPOLOGIA TINTURA

COLORI UNITI:	Tintura su matasse eseguita in vasche a braccia
----------------------	---

MACCHINE CONSIGLIATE

MACCHINE RETTILINEE:	1 filo finezza 5
-----------------------------	------------------

CONSIGLI DI LAVORAZIONE

Per la smacchiatura di filati ad alta percentuale di lino è molto importante che la lavorazione avvenga in un ambiente con temperatura e umidità controllata. Quando nell'ambiente di lavoro temperatura e umidità non sono controllati si possono verificare un alto numero di rotture, fino a compromettere la riuscita della smacchiatura. In questi casi consigliamo l'installazione di un umidificatore industriale che porti l'umidità al giusto valore. In alternativa il filato può essere stoccato almeno per 48 ore in una stanza chiusa con un umidificatore casalingo in funzione ed essere prelevato solo al momento della lavorazione.

Inoltre vi suggeriamo di seguire i seguenti consigli:

- Riparaffinare il filato a bassa velocità immediatamente prima della messa in macchina
- Evitare punti particolarmente difficili, comunque sperimentare bene il prodotto prima di applicarlo per quantitativi consistenti.
- Non lavorare MAI rocche di filato riparaffinato o riroccato insieme a rocche originali.
- Verificare costantemente i teli durante la lavorazione e in caso di difetti evidenti sospenderla e telefonare segnalandoci il problema.

INFORMAZIONI COMMERCIALI RELATIVE AL FILATO GLASGOW MULTIPLY

PROPOSTA COLORI:	32 colori uniti rappresentativi della risoluzione colore
RIFERIMENTO CARTELLA COLORI:	"LINEN VISCOSE"
MINIMI DI PRODUZIONE:	3,5 Kg. per colori uniti tinti a braccia
SUPPLEMENTI	Per visionare i supplementi di ritorcitura, tintoria e spedizione che applicheremo per piccole produzioni fate riferimento al menù informazioni commerciali
CONFEZIONE STANDARD:	coni di circa 1 Kg., ciascuno protetto da una pellicola di polietilene opaco a protezione dalla luce.

Per qualsiasi chiarimento o informazione potete contattare i nostri uffici commerciali via telefono digitando +39 0574 542043 a mezzo fax +39 0574 643947 o tramite posta elettronica info@naturalfantasy.it