

**SCHEMA TECNICA**  
**Art. KOBE**

**DATI GENERALI**

<b>DENOMINAZIONE DEL FILATO:</b>	KOBE
<b>TITOLO METRICO:</b>	Nm. 2/60.000
<b>TITOLO TEX:</b>	17 x 2
<b>CAPI COMPONENTI:</b>	2
<b>COMPOSIZIONE:</b>	100% SETA
<b>CODICI MECCANOGRAFICI:</b>	100% SE
<b>TIPO DI FILATO:</b>	Lineare Classico
<b>SISTEMA DI FILATURA:</b>	Pettinata serica
<b>TASSO DI RIPRESA CONVENZIONALE:</b>	11%
<b>MEDIA TASSO DI RIPRESA APPLICATO:</b>	2,7% $\frac{\#}{\#}$ 2,9%

**SPECIFICHE MATERIALI**

<b>TIPO DI FIBRA (1° componente):</b>	Seta
<b>ANIMALE DA CUI E' RACCOLTA:</b>	Baco da Seta

<b>CLASIFICAZIONE SCIENTIFICA:</b>	CLASSE:	<i>Insecta</i>
	ORDINE:	<i>Lepidoptera</i>
	FAMIGLIA:	<i>Bombycidae</i>
	GENERE:	<i>Bombyx</i>
	SPECIE:	<i>B. mori</i>
<b>ORIGINE DELLA FIBRA:</b>	Province di Jiangsu e Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese)	
<b>LUNGHEZZA MEDIA DELLA FIBRA:</b>	Filamento continuo	
<b>GRADO DI QUALITA'</b>	5A	

### TIPOLOGIA TINTURA

**COLORI UNITI:**

Tintura su matasse eseguita in vasche a braccia

### MACCHINE CONSIGLIATE

**MACCHINE RETTILINEE:**

1 filo finezza 18

**MACCHINE COTTON:**

1 filo 30  $\frac{1}{16}$  33 Gauges

### CONSIGLI DI LAVORAZIONE

- Riparaffinare il filato a bassa velocità immediatamente prima della messa in macchina
- Evitare punti particolarmente difficoltosi, comunque sperimentare bene il prodotto prima di applicarlo per quantitativi consistenti.
- Non lavorare MAI rocche di filato riparaffinato o riroccato insieme a rocche originali.
- Verificare costantemente i teli durante la lavorazione e in caso di difetti evidenti

sospenderla e telefonare segnalandoci il problema.

## INFORMAZIONI COMMERCIALI RELATIVE AL FILATO KOBE

<b>PROPOSTA COLORI:</b>	16 colori indicativi della risoluzione colore
<b>RIFERIMENTO CARTELLA COLORI:</b>	"MULBERRY SILK"
<b>MINIMI DI PRODUZIONE:</b>	3,5 Kg. per colori uniti tinti a braccia
<b>SUPPLEMENTI</b>	Per visionare i supplementi di ritorcitura, tintoria e spedizione che applicheremo per piccole produzioni fate riferimento al menù informazioni commerciali
<b>CONFEZIONE STANDARD:</b>	coni di circa 0,250 Kg., ciascuno protetto da una pellicola di polietilene opaco a protezione dalla luce.

**Per qualsiasi chiarimento o informazione potete contattare i nostri uffici commerciali via telefono digitando +39 0574 542043 a mezzo fax +39 0574 643947 o tramite posta elettronica [info@naturalfantasy.it](mailto:info@naturalfantasy.it)**