

SCHEMA TECNICA

Art. NAMUR

DATI GENERALI

DENOMINAZIONE DEL FILATO:	NAMUR
TITOLO METRICO:	2/50.000
TITOLO TEX:	20x2
CAPI COMPONENTI:	2
COMPOSIZIONE:	97% Lino - 3% Seta
CODICI MECCANOGRAFICI:	97% LI - 3% SE
TIPO DI FILATO:	Lineare Classico
SISTEMA DI FILATURA:	Pettinata cotoniera
TASSO DI RIPRESA CONVENZIONALE:	11,96%
MEDIA TASSO DI RIPRESA APPLICATO:	3,6% \pm 3,8%

SPECIFICHE MATERIALI

TIPO DI FIBRA (1° componente):	Lino
PIANTA DA CUI E' RACCOLTA:	Linum usitatissimum
	CLASSE: <i>Magnoliopsida</i>

CLASIFICAZIONE SCIENTIFICA:	ORDINE:	<i>Malgiphiales</i>
	FAMIGLIA:	<i>Linacee</i>
	GENERE:	<i>Linum</i>
	SPECIE:	<i>Linum usitatissimum</i>
ORIGINE DELLA FIBRA:	Europa	
TIPO:	Lungo Tiglio	
LUNGHEZZA MEDIA DELLA FIBRA:	45 $\frac{\mu}{\text{m}}$ 55mm	
FINEZZA DELLA FIBRA:	23 micron	
TIPO DI FIBRA (2° componente):	Seta	
ANIMALE DA CUI E' RACCOLTA:	Baco da Seta	
CLASIFICAZIONE SCIENTIFICA:	CLASSE:	<i>Insecta</i>
	ORDINE:	<i>Lepidoptera</i>
	FAMIGLIA:	<i>Bombycidae</i>
	GENERE:	<i>Bombyx</i>
	SPECIE:	<i>B. mori</i>
ORIGINE DELLA FIBRA:	Province di Jiangsu e Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese)	
TIPO:	Filamento continuo	
LUNGHEZZA MEDIA DELLA FIBRA:	5A	

TIPOLOGIA TINTURA

COLORI UNITI:

Tintura su matasse eseguita in vasche a braccia

MACCHINE CONSIGLIATE

MACCHINE RETTILINEE: 1 filo finezza 14

MACCHINE COTTON: 1 filo 24 Gauges

CONSIGLI DI LAVORAZIONE

Per la smacchiatura di filati ad alta percentuale di lino è molto importante che la lavorazione avvenga in un ambiente con temperatura e umidità controllata. Quando nell'ambiente di lavoro temperatura e umidità non sono controllati si possono verificare un alto numero di rotture, fino a compromettere la riuscita della smacchiatura. In questi casi consigliamo l'installazione di un umidificatore industriale che porti l'umidità al giusto valore. In alternativa il filato può essere stoccato almeno per 48 ore in una stanza chiusa con un umidificatore casalingo in funzione ed essere prelevato solo al momento della lavorazione.

Inoltre vi suggeriamo di seguire i seguenti consigli:

- Riparaffinare il filato a bassa velocità immediatamente prima della messa in macchina
- Evitare punti particolarmente difficoltosi, comunque sperimentare bene il prodotto prima di applicarlo per quantitativi consistenti.
- Non lavorare MAI rocche di filato riparaffinato o riroccato insieme a rocche originali.
- Verificare costantemente i teli durante la lavorazione e in caso di difetti evidenti sospendere la lavorazione e telefonare segnalandoci il problema.

INFORMAZIONI COMMERCIALI RELATIVE AL FILATO NAMUR

PROPOSTA COLORI: 32 colori uniti rappresentativi della risoluzione colore

RIFERIMENTO CARTELLA COLORI: "LIGHTEST LINEN"

MINIMI DI PRODUZIONE: 3,5 Kg. per colori uniti tinti a braccia

SUPPLEMENTI	Per visionare i supplementi di ritorcitura, tintoria e spedizione che applicheremo per piccole produzioni fate riferimento al menù informazioni commerciali
CONFEZIONE STANDARD:	coni di circa 1 Kg., ciascuno protetto da una pellicola di polietilene opaco a protezione dalla luce.

**Per qualsiasi chiarimento o informazione potete contattare i nostri uffici commerciali
via telefono digitando +39 0574 542043 a mezzo fax +39 0574 643947
o tramite posta elettronica info@naturalfantasy.it**
