

SCHEMA TECNICA
Art. ORGANZINO DIAMOND

DATI GENERALI

DENOMINAZIONE DEL FILATO:	ORGANZINO DIAMOND
TITOLO METRICO:	Nmr. 55.000
TITOLO TEX:	18
CAPI COMPONENTI:	5
COMPOSIZIONE:	55% Seta - 45% Poliammide
CODICI MECCANOGRAFICI:	55% SE - 45% PA
TIPO DI FILATO:	Ritorto Fantasia
SISTEMA DI FILATURA:	Pettinata serica (per il 55%)
TASSO DI RIPRESA CONVENZIONALE:	8,64%
MEDIA TASSO DI RIPRESA APPLICATO:	2,7% \pm 2,9%

SPECIFICHE MATERIALI

TIPO DI FIBRA (1° componente):	Seta
ANIMALE DA CUI E' RACCOLTA:	Baco da Seta

CLASIFICAZIONE SCIENTIFICA:	CLASSE:	<i>Insecta</i>
	ORDINE:	<i>Lepidoptera</i>
	FAMIGLIA:	<i>Bombycidae</i>
	GENERE:	<i>Bombyx</i>
	SPECIE:	<i>B. mori</i>
ORIGINE DELLA FIBRA:	Province di Jiangsy e Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese)	
LUNGHEZZA MEDIA DELLA FIBRA:	Filamento continuo	
GRADO DI QUALITA':	5A	

TIPO DI FIBRA (2° componente):	Poliammide	
NATURA DELLA FIBRA:	Sintetica	
ORIGINE DELLA FIBRA:	Inghilterra/Francia	
TIPO:	Filamento continuo	
FINEZZA DEL FILAMENTO:	27 Micron	

TIPOLOGIA TINTURA	
COLORI UNITI:	Tintura su matasse eseguita in vasche a braccia

MACCHINE CONSIGLIATE	

MACCHINE RETTILINEE: 1 filo finezza 18

MACCHINE COTTON: 1 filo 30[#]33 Gauges

CONSIGLI DI LAVORAZIONE

Per la smacchiatura di filati ad alta percentuale di lino è molto importante che la lavorazione avvenga in un ambiente con temperatura e umidità controllata. Quando nell'ambiente di lavoro temperatura e umidità non sono controllati si possono verificare un alto numero di rotture, fino a compromettere la riuscita della smacchiatura. In questi casi consigliamo l'installazione di un umidificatore industriale che porti l'umidità al giusto valore. In alternativa il filato può essere stoccato almeno per 48 ore in una stanza chiusa con un umidificatore casalingo in funzione ed essere prelevato solo al momento della lavorazione.

Inoltre vi suggeriamo di seguire i seguenti consigli:

- Riparaffinare il filato a bassa velocità immediatamente prima della messa in macchina
- Evitare punti particolarmente difficoltosi, comunque sperimentare bene il prodotto prima di applicarlo per quantitativi consistenti.
- Non lavorare MAI rocche di filato riparaffinato o riroccato insieme a rocche originali.
- Verificare costantemente i teli durante la lavorazione e in caso di difetti evidenti sospendere la lavorazione e telefonare segnalandoci il problema.

INFORMAZIONI COMMERCIALI RELATIVE AL FILATO ORGANZINO DIAMOND

PROPOSTA COLORI:

16 colori indicativi della risoluzione colore

RIFERIMENTO CARTELLA COLORI:

"ORGANZINE SILK"

MINIMI DI PRODUZIONE:

3,5 Kg. per colori uniti tinti a braccia

SUPPLEMENTI

Per visionare i supplementi di ritorcitura, tintoria e spedizione che applicheremo per piccole produzioni fate riferimento al menù informazioni commerciali

CONFEZIONE STANDARD:

coni di circa 0,250 Kg., ciascuno protetto da una pellicola di polietilene opaco a protezione dalla luce.

Per qualsiasi chiarimento o informazione potete contattare i nostri uffici commerciali

via telefono digitando +39 0574 542043 a mezzo fax +39 0574 643947
o tramite posta elettronica info@naturalfantasy.it

NOTA LEGALE

Tutti i contenuti di questo sito web sono soggetti al diritto d'autore. La loro riproduzione, anche parziale, ai fini commerciali è consentita solo previo autorizzazione scritta da parte della Natural Fantasy® SpA. Quanto affermato su questo sito sui prodotti, sui test e sulle norme di legge ha intenti esemplificativi e concerne solo l'Italia. Ci riserviamo di modificare senza preavviso alcuno i prodotti, le loro caratteristiche e le loro specifiche. Pertanto le illustrazioni ed i testi di questo sito web contengono dettagli che potrebbero non corrispondere alla proposta in corso. Questo sito web è stato creato con la massima accuratezza possibile. Nonostante ciò non possiamo assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda la presenza di errori e l'esattezza delle informazioni contenute. Decliniamo qualsiasi responsabilità per danni causati direttamente o indirettamente dall'utilizzo di questo sito web.
